

ISOVER Классик Плюс

Минеральная вата на основе стекловолокна
ТУ 5763-007-56846022-2010



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ISOVER Классик Плюс — плиты из минеральной ваты на основе стекловолокна. Материал производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит минимальное количество синтетического связующего.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяется в вертикальных конструкциях:

- внешние стены
- перегородки
- подвесные потолки

СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат на соответствие техническому регламенту №123-ФЗ
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
- Сертификат соответствия ГОСТ Р

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Рекомендуется применять совместно с:


- Пароизоляционной мембраной ISOVER VS 80
- Ветро- гидрозащитная мембрана ISOVER HB



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкая область применения
- Легко работать одному человеку
- Плиты плотно прилегают к каркасу, к стене и между собой
- Значительно снижает затраты на обогрев
- Безопасный для здоровья человека и окружающей среды
- Относится к группе негорючих материалов (НГ)

СХЕМА УТЕПЛЕНИЯ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ



1. Внешняя обшивка (сайдинг)
2. Проставочный брус
3. Ветро- гидрозащитная мембрана ISOVER HB
4. Теплоизоляция ISOVER Классик Плюс
5. Деревянный каркас
6. Пароизоляционная мембрана ISOVER VS 80
7. Проставочный брус
8. Внутренняя обшивка (гипсокартонный лист)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Теплопроводность при температуре $(283 \pm 2)^\circ\text{C}$, λ_{10} , не более	Вт/(м·К)	0,038	ГОСТ 31924-2011
Теплопроводность при температуре $(298 \pm 2)^\circ\text{C}$, λ_{25} , не более	Вт/(м·К)	0,041	ГОСТ 31924-2011
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	кг/м ²	1	ГОСТ EN 1609
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244

ISOVER Классик Плюс

Минеральная вата на основе стекловолокна

ТУ 5763-007-56846022-2010



УПАКОВКА

Материал ISOVER Классик Плюс может быть упакован одним из следующих способов:



Единичные упаковки («УПК»)

Материал компрессионно сжат и упакован в термоусадочную пленку.



Упаковка «Мультипак» («МУЛ»)

Единичные упаковки компрессионно сжимаются и упаковываются в полиэтиленовую пленку, формируя модули. Затем модули укладываются на деревянный поддон и обматываются стрейч-плёнкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих материал от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в 2 яруса, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Наименование материала	Геометрические размеры*, мм			Тип упаковки	Количество в упаковке		
	Толщина	Ширина	Длина		м²	м³	шт.
Классик Плюс-50/Е/К	50	610	1170	МУЛ	9,99	0,5	14
	50	610	1170		14,27	0,714	20
Классик Плюс-100/Е/К	100	610	1170	МУЛ	5	0,5	7
	100	610	1170		7,14	0,714	10

* доступны другие размеры, уточняйте у специалистов компании

Размер минимальной партии, а так же сроки производства необходимо уточнять у производителя.

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»

г. Москва • ул. Преображенская площадь, 8

Тел.: +7 (495) 775 15 10 • Факс: +7 (495) 775 15 11

Горячая линия: 8 800 700 15 13 (звонок по России бесплатный)

www.isover.ru

ISOVER
SAINT-GOBAIN